

**Vandex**



# **SANACE A OCHRANA BETONU A ZDIVA**

PRŮVODCE MATERIÁLY

**PADÁ TO, PRASKÁ TO, DROLÍ SE TO?**  
NIC JEŠTĚ NENÍ ZTRACENO!

**MODERNÍ MATERIÁLY VANDEX**  
PRO SANACI A OCHRANU BETONU A ZDIVA

SKLEPY A SUTERÉNY	RAPID XL	CEMREP 202	BB75	BB75 E	MINERALIT	RM	UNI 1	GROUT 20	QWIKJOINT
Sanace vlhkého zdiva zevnitř						Špric+san. omítka v 1			
Sanace vlhkého zdiva zvenku						Špric+san. omítka v 1			
Zpevnění drolivého zdiva, omítek a spár					Dojde ke ztvrdnutí				
Zpevnění „hubeného“ a sprašného betonu					Dojde ke ztvrdnutí				
Sanace vlhké betonové podlahy - vztlínající vlhkost			Paropropustná						
INSTALACE A ROZVODY									
Rychlé osazení vpusti nebo žlabu	Zátěž po 60 min.								
Rychlé zahození prostupů a drážek (šliců)	Zátěž po 60 min.								
Rychlé osazení rozvodné skříně	Zátěž po 60 min.								
SCHODIŠTĚ									
Rychlá oprava vnitřního/vnějšího schodiště	Zátěž po 60 min.								
OSAZENÍ OKEN A DVEŘÍ									
Rychlá oprava špalety po vybourání	Zátěž po 60 min.								
Rychlé osazení parapetů nebo dveří	Zátěž po 60 min.								
TERASY A BALKÓNY									
Rychlá oprava poškozeného balkonu	Zátěž po 60 min.								
Oprava porušené hydroizolace					Vodotěsná + elastická				
Hydroizolace pod terče / terasová prkna					Vodotěsná + elastická				
Rychlé vyspádování plochy	Zátěž po 60 min.								
SEPTIK A ŽUMPA									
Sanace průsaků stěnou a podlahou					Vodotěsná + elastická				
Lokální opravy stěny a dna							Proti tlakové vodě		
Rychlé vytvoření zákrytové desky	Zátěž po 60 min.								
PLOTY A ZAHRADA									
Kotvení sloupků								Výška zálivky 10-60 mm	
Rychlé kotvení sloupků	Zátěž po 60 min.								
Ochrana podezdívky proti ostříkové vodě			Paropropustná						
Rychlé osazení obrubníků		Zátěž po 45 min.							
Oprava betonových chodníků		Zátěž po 45 min.							
GARÁŽE, KOTELNY A DÍLNY									
Zpevnění sprašné/drolivé betonové podlahy					Dojde ke ztvrdnutí				
Rychlá oprava betonového nájezdu		Zátěž po 45 min.							
Rychlá oprava výtluků v podlaze	Zátěž po 60 min.								
Rychlá oprava trhlin v betonu									Zátěž po 60 min.

**VANDEX RAPID XL**  
Blesková reprofilační malta  
Vrstva: max. do 10 cm  
Doba zpracování: 30 min  
Balení: pytel 25 kg  
Spotřeba: 20 kg/1 cm vrstvy

**VANDEX CEMREP 202**  
Rychletuhnoucí opravná malta  
Doba zpracování: 10 min.  
Doba tuhnutí: <15 min.  
Pevnost v tlaku: 30 Mpa (po 1 hod.)  
Balení: pytel 25 kg  
Spotřeba: 2,2 kg/1 mm vrstvy

**VANDEX BB75**  
Šedá hydroizolační hmota  
Doba zpracování: 45 min.  
Doba tuhnutí: 5-8 hod.  
Balení: pytel 25 kg  
Spotřeba: 4 kg/m<sup>2</sup> (vrstva 2 mm)

**VANDEX BB75 E**  
Elastická hydroizolační hmota (2K)  
Doba zpracování: 30 min.  
Překlenutí trhlin: <0,8 mm  
Balení: pytel 25 kg + kanistr 10L  
Spotřeba: 2.5 - 3.5 kg/m<sup>2</sup> (1-2 vrstvy)

**VANDEX MINERALIT**  
Zpevňující silicifikační roztok  
Balení: kanistr 10L  
Spotřeba: 150-250 ml/m<sup>2</sup>

**VANDEX RM**  
Sanační malta na vlhké zdi  
Doba zpracování: 30-50 min.  
Doba tuhnutí: 2-4 hod.  
Balení: pytel 25 kg  
Spotřeba: 20 kg/m<sup>2</sup> (1 cm vrstvy)

**VANDEX UNI 1**  
Těsnící a opravná malta  
Doba zpracování: 45 min.  
Doba tuhnutí: 5-6 hod.  
Balení: pytel 25 kg  
Spotřeba: 12-16 kg/m<sup>2</sup> (vrstva 6-8 mm)

**VANDEX GROUT 20**  
Cementová zálivková hmota  
Doba zpracování: 30 min.  
Výška zálivky: 10-60 mm  
Balení: pytel 25 kg  
Spotřeba: 1,76 kg/m<sup>3</sup>

**VANDEX QWIKJOINT**  
Rychlovazná výplňová hmota  
Gelovatění: 23-30 sekund  
Suchá na dotyk: 3-4 min.  
Zátěž: po 60 min.  
Balení: 2K kartuše 650 ml  
Spotřeba: 655 cm<sup>3</sup>



[www.vandex.cz](http://www.vandex.cz)

Tremco CPG s.r.o.  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3 • Česko

T: +420 296 565 333  
[prodej@cpg-europe.com](mailto:prodej@cpg-europe.com)  
[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)